

# Naftové zbrojení



Naftové zbrojení je atmosférický odlitek z polyuretanu. Z toho důvodu jsou strany dílů, které směřují ven z formy nestejně silné. Proto je potřeba je před samotným zpracováním zbrousit. Díly poklopů je potřeba vyloupnout z nalitků a na smirkovém papíru zbrousit na sílu cca 0,7mm. Bočnice se přilepí k nádrži tak, že horní radius kopíruje radius nádrže. Díl určený do kolejí je potřeba zbrousit aby delici rovina měla cca 0,3mm

